















	Proprietà fisico-chimiche physical chemical properties Propriétés physico chimiques Physisch chemische	Metodo di prova Standard of test Norme du test Testnorm	LEGHE
	Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen Lunghezza e Larghezza Length and Width Longuer et Largeur Länge und Breite	ISO10545-2 ± 0,3% max	 ± 0,3% max
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	 ± 5% max	 ± 5% max
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 -3 ≤ 0,5%	 ≥ 0,1%
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545 -12	Resistente Resistant Résistant Widerstandfahig
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to Thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandfahig
	Variazione di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariation		 V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION VARIATION MODÉRÉE MÄßIGE ABWEICHUNG
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Bestaendigkeit gegen abrieb	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4
	Resistenza alle macchie Resistance to stains Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to surface to househod chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Beständigkeit gegen haushaltschemikalien	ISO 10545 - 13	Classe A Class A Classe A Gruppe A
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione resistance to low concentrations of acid and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Beständigkeit gegen niedrig konzentrierte säuren und basen		Classe LB -HB Class LB -HB Classe LB-HB Gruppe LB -HB
	Resistenza alla flessione Modulo di rottura/Carico di rottura Bending strength Modulus of rupture/Braking of rupture Résistance à la flexion Module de rupture/Charge de rupture Biegezugfestigkeit Bruchmodul/Last	ISO 10545 - 4 R ≥ 35 N/mm2 S ≥ 1300 N	R = 49,5 N/mm2 S = 2580N

	<p>Caratteristiche antiscivolo/Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties/Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes/Coefficient de frottement statique Anti-Rutsch eigenschaften/Haftreibungskoeffizient</p>	<p>DIN 51130</p>	<p>R 9</p>
	<p>Ignifugo Fire resistant Résistant au feu Feuerfest</p>		<p>Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig</p>
	<p>Igienico e facilmente pulibile Hygienic and easy to clean Sain et facile à nettoyer Hygienisch und einfach zu reinigen</p>		<p>Conforme Compliant Conforme Konform</p>