















	<b>Proprietà fisico-chimiche</b> physical chemical properties Propriétés physico chimiques Physisch chemische	<b>Metodo di prova</b> Standard of test Norme du test Testnorm	<b>SLASH</b>
	<b>Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen</b> <b>Lunghezza e Larghezza</b> Length and Width Longuer et Largeur Länge und Breite	ISO10545-2  ± 0,3% max	  ± 0,3% max
	<b>Spessore</b> Thickness Epaisseur Stärke	  ± 5% max	  ± 5% max
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 -3  ≤ 0,5%	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Konform
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbestandigkeit	ISO 10545 -12	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Widerstandfahig
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to Thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbestandigkeit	ISO 10545 - 9	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Widerstandfahig
	<b>Variazione di tono</b> Shade variations Variations de nuance Tonvariation		 <b>V4</b> Forte stonalizzazione Substantial variations Effet dénuancé très accentué Starkes farbspiel
	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Bestaendigkeit gegen abrieb	ISO 10545 - 7	<b>Classe 4</b> Class 4 Classe 4 Gruppe 4
	<b>Resistenza alle macchie</b> Resistance to stains Résistance aux taches Fleckenbestandigkeit	ISO 10545 - 14	<b>Classe 5</b> Class 5 Classe 5 Gruppe 5
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b> Resistance to surface to househod chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Beständigkeit gegen haushaltschemikalien	ISO 10545 - 13	<b>Classe A</b> Class A Classe A Gruppe A
	<b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b> resistance to low concentrations of acid and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Beständigkeit gegen niedrig konzentrierte säuren und basen		<b>Classe LA -HA</b> Class LA -HA Classe LA -HA Gruppe LA -HA
	<b>Resistenza alla flessione Modulo di rottura/Carico di rottura</b> Bending strength Modulus of rupture/Braking of rupture Résistance à la flexion Module de rupture/Charge de rupture Biegezugfestigkeit Bruchmodul/Last	ISO 10545 - 4 R ≥ 35 N/mm2 S ≥ 1300 N	R = 49,2 N/mm2 S = 2599,6 N

	<p><b>Caratteristiche antiscivolo/Coefficiente d'attrito statico</b>          Anti-slip properties/Static coefficient of friction          Caractéristiques antidérapantes/Coefficient de frottement statique          Anti-Rutsch eigenschaften/Haftreibungskoeffizient</p>	<p>DIN 51130</p>	<p>R 10</p>
	<p><b>Ignifugo</b>          Fire resistant          Résistant au feu          Feuerfest</p>		<p><b>Resistente</b>          Resistant          Résistant          Widerstandsfähig</p>
	<p><b>Igienico e facilmente pulibile</b>          Hygienic and easy to clean          Sain et facile à nettoyer          Hygienisch und einfach zu reinigen</p>		<p><b>Conforme</b>          Compliant          Conforme          Konform</p>